

Nici STRONG 50 5000mb

nr katalogowy: Nici STRONG 50 5000



Nici Strong - poliester cięty 50 w nawojach 5000mb

siła zerwania: 1056,0cN

podstawowe nawoje: 5000 mb

współczynnik zmienności siły zerwania: 6,43%

wytrzymałość właściwa: 33,4cN/ tex

wydłużenie: 17,1%

współczynnik zmienności wydłużenia: 4,5%

masa liniowa: 31,6tex

STRONG 50 5000 - kod 1009



ul.Odolanowska 96
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 735 41 48

tel. 62 738 05 52

handel@madis.pl
madis@madis.pl